



## 帮助您维持良好的商业惯例

艾利丹尼森 (Avery Dennison) 凭借系列丰富的环保织唛解决方案而引领纺织服装标签界，为可持续服装添翼增色。在这一领域中，织唛解决方案不可或缺。我们的环保织唛系列目前包括：

- 有机棉经编及地经/烫印纬编织物，或天然竹纤维纬编织物
- 60%-70% 再生涤纶混纺，加标准涤纶经纱
- 100% 再生涤纶经编及纬编织物

包括有机棉和竹在内的天然纤维混纺，以及再生或标准涤纶均存在使用可能性。此类定制结合物可提高全天然标签文字的清晰度或洗涤性能，同时还能满足可持续标准的要求。

## 有机棉和天然竹纤维天然棉混纺织物

- 有机棉经编与天然棉经编及纬编产品，专门以认证有机棉或天然棉以及天然竹纱线（粘胶或纺制）经由针织机生产而成。
- 手感非常柔软，外观天然
- 密度及设计清晰度有限
- 有机棉、天然棉及竹纤维为天然原色，如需要，可染色
- 可耐受温度高达 110°F/40°C 的家庭洗烫，但不建议用于工业洗烫/程序

可用性：市场上的有机棉资源有限，因此，供应链面临着随时会中断的风险。需要使用有机棉的生产项目必须进行规划。仅香港/中国生产。欧洲供应天然棉纬编产品。



## 60%-70%再生涤纶 / 30%-40% 标准涤纶

- 用阔幅或针织机进行生产，原料使用标准涤纶经纱，结合以认证再生涤纶地经及烫印纬纱（由用后废料、工业废料或结合物制成）
- 标准涤纶的外观和触感
- 再生纬纱可配色
- 洗涤耐受温度高达 200°F/90°C
- 一般性能，外观类似标准涤纶纱线

可用性：仅香港/中国生产。

## 100% 再生涤纶

- 用阔幅织机进行生产，原料使用认证再生涤纶经纱、地经及烫印纬纱（由用后废料、工业废料或结合物制成）
- 标准涤纶的外观和触感
- 仅白色经编再生涤纶
- 再生纬纱可配色
- 一般性能，外观类似标准涤纶纱线
- 洗涤耐受温度高达 200°F/90°C

可用性：仅香港/中国生产。



环保织唛：技术信息

产品描述	内容	经纱颜色	织机类型	标准幅宽*	边缘类型	性能	建议的切口/折叠
混合的非环保型和环保型线纱线的组合							
混合的非环保型和环保型线纱线的组合							
标准聚酯/可回收的聚酯	翘曲=应为经线 底色和文字=可回收聚乙烯	白色或黑色	BL或NL	所有BL和NL	BL=装有熔丝或U/ SNL=织物	适合家庭洗涤。 适合工业洗涤，但应先测试	可进行所有直切，两边折及上下折也可以处理
标准聚酯/竹材	翘曲=应为经线 底色和文字=竹材	白色或黑色	BL或NL	所有BL和NL	BL=U/S NL=织物	仅适合家庭洗涤	直切,两边折及上下折，建议不要直接切断熔丝
标准聚酯/有机棉	翘曲=应为经线 底色和文字=有机物	白色或黑色	BL或NL	所有BL和NL	BL=U/S NL=织物	仅适合家庭洗涤	直切,两边折及上下折都可。建议不要直接切断熔丝
标准聚酯/环保纤维的混合	翘曲=应为经线 底色和文字=环保型纤维 (任何3种以上纤维的混合)	白色或黑色	BL或NL	所有BL和NL	BL=U/S (可能装熔丝) NL=织物	适合家庭洗涤。 适合工业洗涤，但应先测试	可进行所有直切,两边折及上下折也可以处理
有机棉/标准聚酯	翘曲=应为经线 底色和文字=标准聚乙烯	天然白色 (黑色为自定义)	NL	所有NL	NL=织物	仅适合家庭洗涤	直切,两边折及上下折都可。不可直接切断熔丝
全部 所有纱线均为环保的							
可回收聚酯/可回收聚酯	翘曲=应为经线 底色和文字=可回收聚乙烯	白色 天然白色 (黑色为自定义)	BL	所有BL	BL=装有熔丝或U/S	适合家庭洗涤。 适合工业洗涤，但应先测试	可进行所有直切,两边折及上下折也可以处理
有机棉/可回收聚酯	翘曲=应为经线 底色和文字=可回收聚乙烯	天然白色 (黑色为自定义)	NL	所有NL	NL=织物	仅适合家庭洗涤	可进行所有直切,两边折及上下折也可以处理。不可直接切断熔丝
有机棉/竹材	翘曲=应为经线 底色和文字=竹材	天然白色 (黑色为自定义)	NL	所有NL	NL=织物	仅适合家庭洗涤	可进行所有直切,两边折及上下折也可以处理。不可直接切断熔丝
有机棉/有机棉	翘曲=应为经线 底色和文字=有机物棉	天然白色 (黑色为自定义)	NL	所有NL	NL=织物	仅适合家庭洗涤	可进行所有直切,两边折及上下折也可以处理。不可直接切断熔丝
有机棉/环保纤维的混合	翘曲=应为经线 底色和文字=环保型纤维 (任何3种以上纤维的混合)	天然白色 (黑色为自定义)	NL	所有NL	NL=织物	仅适合家庭洗涤	可进行所有直切,两边折及上下折也可以处理。不可直接切断熔丝

图例说明: BL = 阔幅织机, NL = 针织机。Fused = 热封刀裁切, U/S = 超声波裁切, 切边更柔软

\*BL 标准幅宽范围在 10mm-200mm; NL 标准幅宽范围在 10mm-50mm

所有列明的信息均基于由艾利丹尼森 (Avery Dennison) 执行的检测结果。客户在开始生产前, 务必要对全部产品进行所有相关程序的测试。

结构: 所有基本品质, 包括使用有机棉经纱时的“帆布”织法。限制性视纤维含量及可用纤度而定。

交货期: 如不需要配色, 则为两周, 如需匹配定制纱线色, 则为三至四周。

生产地址: 香港/中国。欧洲可部分供应。

信息与品牌管理部

美洲

7 Bishop Street  
Framingham, MA 01702-8366  
美国  
免费电话 美国 800 545 9559  
国际专线 +1 818 735 5000  
传真 +1 818 735 6000

亚洲

香港  
九龙, 九龙湾  
宏光道 39 号  
宏天广场 32 楼  
电话 +852 2400 4000  
传真 +852 2785 1255

欧洲、中东、非洲及南亚

Building 9, Hatters Lane  
Croxley Green Business Park  
Watford, Hertfordshire WD18 8PD  
UK  
电话 +44 (0) 1923 691000  
传真 +44 (0) 1923 236967

